

水性耐高温消光表处剂 WT-5712

一、 产品说明及用途:

本品由脂肪族阴离子型水性聚氨酯分散液互配而成。成膜柔软，不发粘，有超强的耐磨性，赋予涂层表面干滑的手感。成膜耐温达 200℃以上，且附着力好，耐刮，耐擦，耐水洗。注意使用前请搅拌均匀。

二、 乳液技术指标:

外观:	半透明液体
固含量 (%) :	30±2
PH 值 (1/10) :	7~9
粘度 (mPa•s /25℃) :	800-1600
胶膜特性:	中软

三、 使用方法:

适用于刮涂，辊涂。可用本公司一般耐黄变中硬树脂进一步调整通透感消光度；须加交联剂以达到最大的物性，添加了交联剂的混合液须在 12 小时之内用完。建议成膜干燥完全 24 小时后再做物理测试。

四、 包装、运输和贮存:

120kg 塑料大口桶包装。非危险品，按普通水溶液类物品运输。

贮存在室内阴凉处，储存温度 5-35℃，保质期 6 个月。