

## 水性耐高温消光表处剂 WT-5731

### 一、 产品说明及用途：

本品由脂肪族阴离子型水性聚氨酯分散液互配而成。成膜柔软，不发粘，有较强的耐磨性，赋予涂层表面干滑的手感。适用于所有的真皮革，PVC 革，PU 革和特种纸张的表面消光处理。亦可作为纺织品哑光涂层。本品可以用在合成革高温压花，且附着力好，耐刮，耐擦，耐水洗。注意使用前请搅拌均匀。

### 二、 乳液技术指标：

外观：	半透明液体
固含量（%）：	25±2
PH 值（1/10）：	7~9
粘度（mPa•s /25℃）：	1200-2000
胶膜特性：	中软

### 三、 使用方法：

地址：安徽省安庆市大桥开发区白泽路 11 号

Address: NO.11Baize Road,Anqing Yangtse River Bridge Economic Development Zone,Anhui,China

电话(Tel): 0556-5698106 (0)18655662180 传真(Fax): 0556-5698108

网站 (Web) : [www.duxiu.com.cn](http://www.duxiu.com.cn) 邮箱 (E-mail) : [duxiu@duxiu.com.cn](mailto:duxiu@duxiu.com.cn)

适用于刮涂，辊涂。可用本公司一般耐黄变中硬树脂进一步调整通透感消光度；须加交联剂以达到较大的物性，添加了交联剂的混合液须在 12 小时之内用完。建议成膜干燥完全 24 小时后再做物理测试。

#### **四、 包装、运输和贮存：**

120kg 塑料大口桶包装。非危险品，按普通水溶液类物品运输。  
贮存在室内阴凉处，储存温度 5-35℃，保质期 6 个月。

地址：安徽省安庆市大桥开发区白泽路 11 号

Address: NO.11Baize Road,Anqing Yangtse River Bridge Economic Development Zone,Anhui,China

电话(Tel): 0556-5698106 (0)18655662180 传真(Fax): 0556-5698108

网站 (Web) : [www.duxiu.com.cn](http://www.duxiu.com.cn) 邮箱 (E-mail) : [duxiu@duxiu.com.cn](mailto:duxiu@duxiu.com.cn)